

**STARDUSTCOLORS SAS**

✉ ZA Tesan Plan Sud

30126 St Laurent des Arbres

☎ +33 466 506 166

E-mail: info@stardustcolors.com

PRIMER**SILAX**

Référence : P760

FICHE TECHNIQUE

Version 3: 08/08/2025

TYPE DE PRODUIT ET CARACTERISTIQUES

Apprêt incolore mono-composant à séchage rapide pour assurer une bonne adhérence sur aluminium, galvanisé, fer, acier inox, inox poli miroir et chromés.

Silax est Wash-Primer utilisé notamment comme fixatif et primaire d'adhérence dans le système de peinture NeoChrome.

CHAMP D'APPLICATION

Primaire technique pour automobile, décoration, architecture et industrie

Préparation :

Le support doit être sain (dépoussiéré, dégraissé, sec)

** selon la nature des chrome procéder à des tests préalables avant toute production industrielle

COMPOSANTS ET MÉLANGE

Produit mono composant et prêt à l'emploi.

Primaire solvanté.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUE ET CHIMIQUES

Aspect	Transparent et incolore
Densité du produit hors teintes	0.888
Taux de solides calculés en poids:	10 % ± 1%
Brillance avec un angle d'incidence de 60°	-
Viscosité de livraison NF4 :	<10 s
Mélange Pot-Life :	-
Rendement théorique	8-10 M2 / L / couche
COV	779,7 / L (finitions spéciales)
Épaisseur sèche / couche	1 – 2 µm
Résistance thermique	300°C

SYSTÈMES D'APPLICATION

Pistolet HVLP de 0.8-1.4 mm

Pression Pistolet : 3bars

MODE D'EMPLOI

Épaisseur suggéré : 1 à 2 couches moyenne en respectant le flash-off de 1 minutes

Application 15-25°C conseillée

Sur la peinture NéoChrome, à 20°C, sèche depuis 10 min, appliquer 2 couches fines avec un intervalle court, puis recouvrir avec le vernis de finition « en mouillé sur mouillé » (avant 10 min maximum).

Après 10 min, utiliser une fibre abrasive fine pour créer l'adhérence.

SECHAGE

Au toucher : 5 min

Séchage apparent complet : 10 min

Recouvrement : en 2 et 10 minutes maximum

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

Aérosol 400ml

Pot 1L – 5L – 20L

À conserver dans un endroit frais et aéré, éviter l'exposition de la lumière directe du soleil. Nous vous conseillons de températures comprises entre 5 et 30°C.

Durée de vie dans le contenant : au moins 6 mois à partir de sa fabrication, ce délai passé, merci de nous consulter.

HYGIENE ET SECURITE

Utilisation recommandée dans un lieu aéré. Port recommandé de protection individuelle et d'un masque au charbon actif. Éviter tout contact avec la peau, les yeux, les muqueuses et éviter l'inhalation des vapeurs. Il contient des solvants inflammables.

COV (2004/42/EC) La limite établit para la UE pour ce produit (catégorie de produit : IB(c)

Primaires d'accrochage acides (wash primers) prêt à l'emploi est au maximum de 780g/l COV. La teneur en COV de ce produit prêt à l'emploi est de 779g/L