

PRIMAIRE POUR VERRE ET CERAMIQUE

Définition

Code Article PRM-GLASS

Utilisation / destination PROMOTEUR D'ADHERENCE POUR VERRE ET CERAMIQUE

Teintes INCOLORE


Caractéristiques physiques

Masse volumique (NFT 30-020) 0.78 (+/-0.03) EN G/CM3

Caractéristiques de livraison


Conditionnement 1 L, 5 L

Utilisation



Support


DEGRAISSAGE DU VERRE



Préparation

PISTOLET :
PRET A L'EMPLOI


Dilution à adapter en fonction de l'utilisation. A réaliser selon les règles de l'art



Application / réglage (Pistolet)

Appliquer 1 ou 2 couches fines (40-80g/m²), puis recouvrir avec toutes peintures après 5 min et avant 10 min.

	Diam. Buse (mm)	Pression (bar)	Nbre passes
Pneumatique	1 - 1.2	3 - 5 Bars	1 - 2 voiles



Désolvantation

1 MINUTE

Conservation

STOCKAGE : 24 MOIS EN EMBALLAGE D'ORIGINE

Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Il importe à l'utilisateur de vérifier que le produit ainsi que la teinte répondent à son cahier des charges et de faire un essai préalable pour validation. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient entraîner en rien notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.