



Fiche Technique

SÉRIE EFFETS CHROME

PEINTURE CHROME MIROIR

Version : 305132017

DESCRIPTION

Code Article :	CHR-MR
Nature du produit :	BASE MATE BASE SOLVANTÉE
Utilisation / destination :	AUTO MOTO, DECORATION, ARCHITECTURE , SIGNALETIQUE
Teintes :	ALUMINIUM MIROIR
Aspect	BRILLANT SPECULAIRE : 60% A 65% SOUS 60°


CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Viscosité de livraison (NFT 30-014):	NC
Masse volumique (NFT 30-020):	0,885 (+ :-1%)
Extrait sec en poids (NFT 30-084):	2,5 % (+/- 0,3)
Pouvoir couvrant théorique:	5 M² AU LITRE
Voc:	> 420 G/L

CARACTERISTIQUES LIVRAISON


Conditionnement:	250ML, 500ML, 1L ,5L, AEROSOL 400ML
Point éclair:	> 11°C
Code transport:	CLASSE 3, GROUPE 3.3, CODE ONU : 1263, CODE IMDG : 3372

UTILISATION




Support:

IMPERATIVEMENT SUR SUPPORT NOIR PARFAITEMENT DUR, SAIN, BRILLANT (VERNIS OU LAQUE POLYMERISES SECS DEPUIS 2-14 JOURS A 20°C OU CUIT A 60°C/3H. NE PAS PONCER/ DEGRAISSER LE SUPPORT BRILLANT AFIN QUE L'EFFET CHROME SE REVELE. POUR FAVORISER L'ACCROCHE, IL EST CONSEILLE DE FAIRE UN RAPIDE FLAMMAGE AVANT APPLICATION. LE RATTRAPAGE DES DÉFAUTS PAR POLISSAGE EST POSSIBLE MAIS COMPROMET FORTEMENT L'ADHÉSION.



Préparation:

FINITION CHROME 100 PARTS EN VOLUME
PRÉT A L'USAGE



Viscosité d'application

NC



Application / réglage:


	Diam. Buse (mm)	Pression (bar)	Nbre passes
HVLP	0,8 A 1.2	2 à 3	3 – 5

APPLIQUER DES VOILES TRES FINES A 30 SECONDES D'INTERVALLE JUSQU'A LA COUVERTURE COMPLETE DU FOND NOIR ET L'APPARITION DE L'ASPECT CHROME MIROIR OPTIMAL




Epaisseur :

MOUILLE : 10 µM SEC : 5 µM



Désolvantation:

<2 MINUTES A 20°C



Sèchage :

HORS POUSSIÈRE : 2 A 5 MN A 20°C
CUISSON : 1H A 60°C – CUISSON POSSIBLE JUSQU'A 150°C
IR : 15 MIN MEDIUM WAVES / 10 MIN SHORT WAVES
INTERVALLE DE RECOUVREMENT APRES UN SÉCHAGE A 20°C: 24 A 48 H MINIMUM



Vernissage :

UTILISER TOUS TYPES DE VERNIS INDUSTRIE, CARROSSERIE OU HYDRO
APPLIQUER D'ABORD 4 VOILES EXTRA SECS DE VERNIS BIEN DILUÉ , POUR FIXER LA SURFACE,
EN RESPECTANT UN INTERVALLE DE 2 MINUTES ENTRE CHAQUE VOILE.
ENSUITE VERNIR NORMALEMENT.
POUR FACILITER LE VERNISSAGE, ON PEUT PROCÉDER A UN RAPIDE FLAMMAGE, JUSTE AVANT LE
VERNISSAGE.

Conservation :

STOCKAGE : 12 MOIS EN EMBALLAGE D'ORIGINE, STOCKEE ENTRE 10°C ET 30°C