



STARDUSTCOLORS SAS

✉ ZA Tesan Plan Sud
30126 St Laurent des Arbres
☎ +33 466 506 166
E-mail: info@stardustcolors.com

Série : FINTIONS SPÉCIALES POUR
L'AÉROGRAPHE
SPARKLE

Référence : SPK

FICHE TECHNIQUE

Version : 15/02/2023

TYPE DE PRODUIT ET APPLICATIONS

Peintures métallisées et nacrées à base de pigments à effets spéciaux, spécialement formulés pour la décoration tout supports avec aérographe.
Peintures satinées bi-couches à vernir avec tout type de vernis polyuréthane 2C, formule acrylique solvantée.
Série PEARL (17 couleurs nacrées – particules 10-100µm)
Série METAL (9 couleurs métalliques – particules 10-80µm)
Série FX (7 couleurs multicolores – particules 10-60µm)
Série GHOST (9 couleurs nacrées transparentes interferentes – particules 10-60µm)

CHAMP D'APPLICATION

Pour la personnalisation et décoration des carrosseries, motos, casques, jetskis, des vitrines et meuble, pour le flaconnage, l'architecture, et toutes surfaces convenablement préparées et/ou apprêtées. Résistance à la température 200°C.
Peintures totalement résistante aux UV*

*Les couleurs SPK012/SPK017 sont fluorescentes et ont une résistance faible aux UVs)

COMPOSANTS ET MÉLANGE

Peinture prête à l'emploi.
Bien agiter avant usage

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUE ET CHIMIQUES

Aspect	Métallisé/Nacré
Densité du produit	0,92 Grs/cm ³ ± 0,05
Taux de solides calculés en poids:	38% ± 5
	Illimité
Mélange Pot-Life :	3-5 m ²
Rendement théorique / L	>420g / L
COV	

SYSTÈMES D'APPLICATION

Pistolet 0,8 – 1,4 mm
et aérogaphe 0,2 – 0,5 mm

PRÉPARATION DU SUPPORT

Application sur un fond noir ou blanc selon la teinte*
le fond peut être une peinture base mate 1C ou un apprêt poncé au P500.
Le fond doit être préparé selon les règles de l'art (sain, sec, poncé, dégraissé, et dépoussiéré)

MODE D'EMPLOI

Appliquer quelques couches fines jusqu'au couvrant.
Éviter les couches épaisses.
Respecter un intervalle de temps suffisant entre les couches, selon la température ambiante et la finesse des couches.
Peindre entre 15 et 25°C : intervalles 1-5 minutes
Épaisseur recommandée : 100µm humide / 35µm sec
Recouvrir dans les 20-30 minutes maximum à 20°C, avec le vernis.

SECHAGE

A température de 20°C :

- au toucher : 5 min
- recouvrable : durant 30 min
- Prêt à poncer* : 45 min

Pour le ponçage, toujours utiliser une éponge abrasive fine.

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

Formats prêts à l'emploi : 125 / 250 / 500 / 1000 ml

Formats pur avec diluant à part : kits 2L / 10 L

Temps maximum de stockage : 24 MOIS DANS UN BIDON BIEN FERMÉ