



Fiche Technique

MARBLIZER

Rédigée par : GP

Version : 2170716

DESCRIPTION

Code Article :

-

Nature du produit :

BASE MATE A VERNIR TEXTURABLE

Utilisation / destination :

AUTO MOTO, DECORATION, ARCHITECTURE , SIGNALETIQUE

Teintes :

ARGENTÉ

Aspect

MAT

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Viscosité de livraison (NFT 30-014): 60 A 90 S CA N°4 A 20 C°

Masse volumique (NFT 30-020): 0,95 (+ :-1%)

Extrait sec en poids (NFT 30-084): 35% (+/- 1)

Pouvoir couvrant théorique: 5 M² AU LITRE

Voc: 580 G/L


CARACTERISTIQUES LIVRAISON

Conditionnement: 250ML, 1L, 5L

Point éclair: > 23°C


Code transport: CLASSE 3, GROUPE 3.3, CODE ONU : 1263, CODE IMDG : 3372

UTILISATION




Support:

SUR FOND NOIR (PEINTURE BASE MATE POLYMÉRISÉE A 3-%, OU BRILLANT DIRECT OU APPRET)
PONCÉ AU P400



Préparation:

PRÉT A L'USAGE. BIEN REMUER AVANT USAGE. LE PRODUIT PEUT SÉDIMENTER RAPIDEMENT.



Application / réglage:

APPLICATION AU PISTOLET PNEUMATIQUE

BUSE 1,0 – 1,4mm

2,0 – 3,0 BARS

APPLIQUER IMMÉDIATEMENT APRÈS LA PULVÉRISATION UN FILM PLASTIQUE CELLOPHANE :

POSER, BOUGER, DÉPOSER, CROISER, AFIN DE CRÉER DES TEXTURES ET MARBRAGES




Epaisseur :

APPLICATION EN 1 OU 2 COUCHES TRES ÉPAISSES ET SUIVIES

RAPIDEMENT SUR L'ENTIERETÉ DE LA SURFACE


SECHE : 20-40µM HUMIDE : 50 A 70 µM



Désolvantation:

HORS POUSSIÈRE : 15 A 45 MN A 20 C°

SEC AU TOUCHER : 30 A 45 MIN A 20 C°



Vernissage :

UTILISER UN VERNIS COLORÉ « CANDY » AFIN DE CRÉER L'EFFET DE PROFONDEUR.

Conservation :

STOCKAGE : 12 MOIS EN EMBALLAGE D'ORIGINE, STOCKÉE ENTRE 10 C° ET 30 C°