



HAUTE TEMPERATURE 700 C

Définition

Code Article	FT7009005
Nature du produit	RESINE SPECIALE HAUTE TEMPERATURE
Famille (NFT 36-003) :	
Utilisation / destination	PROTECTION CONTRE LA CORROSION DES SURFACES EN ACIER SOUMISES A LA TEMPERATURE, AUX INTEMPERIES, AUX ULTRA- VIOLETS. FOUR, CHEMINEE, CHAUDIERE, TUYAUTERIE, AUTOCLAVE. UN SECHAGE AIR CONVIENT TRES BIEN. APPLICATION DIRECTEMENT SUR ACIER. TENUE JUSQUA 700 C DE TEMPERATURE.
Teintes	NOIR OU ALUMINIUM
Aspect	SATIN

Caractéristiques physiques

Viscosité de livraison (NFT 30-014)	120 S CA N 4 A 20 C
Masse volumique (NFT 30-020)	1.050 EN NOIR, 1.100 EN ALU
Extrait sec en poids (NFT 30-084)	43% (+/-5) EN NOIR, 62% (+/-5) EN ALU
Extrait sec en volume	NOIR : 35% (+/-5) ; ALU : 45% (+/-5)
Pouvoir couvrant théorique	4 A 7M /L POUR 60μ
VOC	< 840 G/L

Caractéristiques de livraison

Conditionnement	5 KG, 25 KG
Point éclair	>23 C
Code transport	CLASSE 3, GROUPE 3.3, ONU : 1263, IMDG : 3372


Veillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Il importe à l'utilisateur de vérifier que le produit ainsi que la teinte répondent à son cahier des charges et de faire un essai préalable pour validation. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient entraîner en rien notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

Utilisation



Support

DEGRAISSAGE, PONCAGE : P 380 - P 400




Préparation

BROSSE / ROULEAU :
PRET A L'EMPLOI


PISTOLET :
EN VOLUME :
FINITION HAUTE TEMPERATURE 700 C 100 PARTS
DILUANT W19 OU L900 SANS CMR 10 A 20 PARTS

Dilution à adapter en fonction de l'utilisation. A réaliser selon les règles de l'art




Viscosité d'application

25 A 35 S CA N 4 A 20 C




Application / réglage (Pistolet)

	Diam. Buse (mm)	Pression (bar)	Nbre passes
Pneumatique	1 - 1.5	3.5 - 5	1 - 2




Epaisseur

SECHE : 60µ
HUMIDE : 130 µ
10 C < TEMPERATURE < 30 C HYGROMETRIE < 80%



Désolvantation

15 MINUTES A 20 C



Séchage

HORS POUSSIERE : 10 A 15 MINUTES A 20 C
SEC AU TOUCHER : 30 A 40 MINUTES A 20 C
RECOUVRABLE EN 24 HEURES

Conservation

STOCKAGE : 24 MOIS EN EMBALLAGE D'ORIGINE - STOCKE ENTRE 10 ET 30 C

Notes :

POUR OBTENIR LA RESISTANCE MAXIMALE, IL EST CONSEILLE D'ETUVER PENDANT 2 HEURES A 180 C. PREVOIR 3 JOURS AVANT LA MISE EN SERVICE ET UNE MONTEE LENTE EN TEMPERATURE.

Veillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Il importe à l'utilisateur de vérifier que le produit ainsi que la teinte répondent à son cahier des charges et de faire un essai préalable pour validation. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient entraîner en rien notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.