



StardustColors
Special effect paints and pigments

PEINTURE REFLECHISSANTE ECHO

VERSION 03 2014

DEFINITION

Code Article :	R90000
Nature du produit :	EPOXY POLYAMIDE A 2 COMPOSANTS
Famille (NFT 36-003) :	FAMILLE 1 – CLASSE 6 A
Utilisation / destination :	PEINTURE DE MARQUAGE REFLECHISSANT RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES RÉSISTANCE À L'ABRASION BONNE RÉSISTANCE CHIMIQUES POSSIBILITÉ DE TRANSFORMER EN ANTIDÉRAPANTE (AJOUT DE CORINDON) Tenue a la température : 180°C
Teintes :	BLANC
Aspect	BRILLANT

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (BASE)

Viscosité de livraison (NFT 30-014):	150 S CA N°4 a 20°C
Masse volumique (NFT 30-020):	1,3
Extrait sec en poids (NFT 30-084):	56% (+/-5)
Extrait sec en volume:	40% (+/-5)
Pouvoir couvrant théorique:	5M²/ kit 2,5kg
Voc:	> 420G/L

CARACTERISTIQUES LIVRAISON

Conditionnement:	KIT DE 2,5KG , 10KG (Peinture + durcisseur + additif)
Point éclair:	>23°C
Code transport:	CLASSE 3, GROUPE 3.3 CODE ONU : 1263, CODE IMDG : 3372


Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables de s'assurer que le produit convient. Il appartient également à l'applicateur de vérifier avant application, la teinte du produit. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

UTILISATION



Support :

BETON, BOIS, ANCIENNES PEINTURES, METAUX APPRETES
CONVIENT POUR TOUS FONDS CORRECTEMENT APPRETES ET / OU PREPARES
PRÉPARATION :
DEPOUSSIERAGE, DEROCHAGE, DEGRAISSAGE, PONCAGE, SECHAGE



Préparation:

BASE EPOXY : 100 PARTS
DURCISSEUR : 50 PARTS
POT LIFE : 60MN A 20°C




Application / réglage:

	Diam. Buse (mm)	Pression (bar)	Nbre passes
airless	0,9 à 1,3	40 à 120	2*
pneumatique	1,2 à 1,8	3,5 à 5	2*
pompe à membrane	1 à 1,4	0,5 à 1	2*
HVLP	1,2 à 1,4	2,5	2*


OU BROSSE, ROULEAU

* 1 VOILE D'ACCROCHE PUIS UNE COUCHE BRILLANTE (50µM HUMIDE) APRES 5 MINUTES D'INTERVALLE
RECOUVRIR LA SURFACE MOUILLE PAR SAUPOUDRAGE OU PROJECTION AVEC LES MICRO-BILLES
LENTICULAIRES. LES BILLES DOIVENT RESTER EN SURFACE ET NE PAS ETRE IMMERGÉES



Sèchage (20°C):

HORS POUSSIÈRE : 0 MINUTES
SEC AU TOUCHER : 2 À 3 HEURES
MISE EN SERVICE : 24H



Conservation :

EN POT MELANGÉ : 2H A 20°C
STOCKAGE : 24 MOIS EN EMBALLAGE D'ORIGINE, STOCKÉE ENTRE 10 C° ET 30 C°

Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables de s'assurer que le produit convient. Il appartient également à l'applicateur de vérifier avant application, la teinte du produit. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.