



STARDUSTCOLORS SAS

ZA Tesan Plan Sud
30126 St Laurent des Arbres
+33 466 506 166
E-mail: info@stardustcolors.com

Série : Vernis techniques

Couleur : Incolore

VERNIS POUR CHROME - SILAX

FICHE TECHNIQUE

Version : 21/10/2019

TYPE DE PRODUIT ET APPLICATIONS


Primaire transparente mono-composant à séchage rapide, prêt à l'emploi .

Adhérence sur chrome et métaux difficiles.

Champs d'application :

Adhérence sur chrome et métaux difficiles (aluminium, galvanisé, fer, acier inox, inox poli miroir...)

COMPOSANTS ET MÉLANGE



Produit mono-composant prêt à l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUE ET CHIMIQUES


Densité du produit	0,888 Grs/cm3 ± 0,001
Couleur / Aspect :	INCOLORE
Taux de solides :	280g/L
Viscosité du produit :	-
Viscosité d'application :	-
Degré de brillance :	80°
Recouvrement :	2h
Mélange Pot-Life :	
Rendement théorique :	10-12 M ² / L-KG / couche
Rendement théorique final :	5-6M ² / L
COV :	600g / L

SYSTÈMES D'APPLICATION

PISTOLET PNEUMATIQUE
AIRLESS
PINCEAU / ROULEAU

MODE D'EMPLOI

Conditions d'applications : 15 – 25 °C
Le mélange doit être parfaitement homogène.



SUPPORT :

Dégraissier et nettoyer soigneusement le support avec un produit dégraissant et appliquer une ou deux couches fines de produit.




APPLICATION ET RÉGLAGE :

2 – 3 BARS
APPLIQUER 1 OU 2 COUCHES FINES ET SUIVIES




ÉPAISSEUR

SEC : 10-15µm



DÉSOLVANTATION : 5 MINUTES

SÉCHAGE



T° AMBIANTE 20°C :

TOUCHER : 10min

SERVICE : Propriétés d'adhésion maximale obtenues après 48-72h de séchage

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

250ml , 1L , 5L , aérosol 400ml

Temps maximum de stockage : 6 MOIS DANS UN BIDON BIEN FERMÉ

Point Éclair :

21°C

Code Transport :

Classe 3, Groupe 3

Code UN :

UN1263

OBSERVATIONS

Respecter les instructions d'utilisation indiquées sur l'étiquette du bidon et prendre toutes les précautions en matière de ventilation et de manipulation selon indications de la fiche de sécurité du produit, normalisée par la législation en vigueur.