



VERNIS PELABLE HYDRO

AFNOR T36005 - Famille 1 - Classe 7a

Vernis pelable en phase aqueuse à base de copolymères

DOMAINE D'UTILISATION

Protection temporaire de surfaces lisses
Protection de cabine de peinture

PROPRIETES

Revêtement plastique applicable à froid
Film très souple et facilement pelable
Il sera éliminé par pelage pour que la surface retrouve son aspect initial
Bonne résistance à l'eau et aux agents chimiques

APPLICATION

Matériel : Pistolet pneumatique, HVLP, airmix, airless
Support : Aluminium / composites / support peint

CARACTERISTIQUES

COULEUR	DILUTION - EN PARTS
Incolore	Version Produit (Kg) Eau (L)
ASPECT	Standard 100 0 à 10 parts
Satiné	POT LIFE
DENSITE	-
1,09 (± 0,03)	RENDEMENT THEORIQUE
EXTRAIT SEC	4,5 à 6,5 m ² au kg
En poids : 51 % (± 2 %)	SECHAGE (20° C - 65 % Humidité Relative)
VISCOSITE DU PRODUIT	Hors Poussière : 45' - Sec : 1 h 30
Aspect thixotropique	
EPAISSEUR SECHE RECOMMANDEE	
60 à 80 microns	

RECOUVRABILITE (à 20° C - 65 % HR sur film de 60 microns secs) :

Uniquement par lui-même

HYGIENE ET SECURITE

COV : 40 g/l sur le produit prêt à l'emploi
Produit catégorie I – Limite COV 2010 : 140 g/l
Consulter la fiche de données de sécurité

REMARQUES

Une épaisseur minimale de 60 µm secs est recommandée pour un pelage facile du vernis
Prévoir un test de pelage dans le cas d'une utilisation dans une ambiance ou la température de service continue est supérieure à 60° C
Le pelage du vernis peut-être rendu difficile par la complexité géométrique de la pièce à protéger (trous, corps creux, aspérités de surfaces, ...)