



STARDUSTCOLORS SAS

✉ ZA Tesan Plan Sud
30126 St Laurent des Arbres
☎ +33 466 506 166
E-mail: info@stardustcolors.com

Série : EFFETS SPECIAUX

PATINE OIL SLICK

Référence : OS01/09/23/60/68/100

FICHE TECHNIQUE

Version : 06/10/2022

TYPE DE PRODUIT ET APPLICATIONS

Le patine Oil Slick créé un effet visuel à couleur changeante selon le point d'observation, dotée d'une finition miroir. Le produit est une pâte concentrée applicable par tamponnage, sur un vernis dur et brillant, ou possiblement sur tous les fonds durs et brillants (verres, plastiques, résines..)

La patine Oil Slick doit être vernie.

La qualité de l'effet miroir de la patine Oil Slick dépend principalement de la dureté et de la brillance du fond.

OS01 MOTHER OF PEARL (blanche)	OS30 TURQUOISE BLEU ROUGE OR	OS68 ROSE OR VERT
OS09 VERT BLEU VIOLET ROUGE OR	OS60 VIOLET BLEU VERT BRUN	OS100 BLEU VERT

CHAMP D'APPLICATION

Peinture kustom, automobile, mobilier, équipement

COMPOSANTS ET MÉLANGE

Patine solvantée prête à l'emploi

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUE ET CHIMIQUES

Aspect	Blanche ou colorée nacrée
Densité du produit	1,1 Grs/cm3 ± 0,05
Taux de solides calculés en poids:	62% ± 1
Degré de brillance :	40°
Viscosité de livraison NFT 30-014) :	-
Mélange Pot-Life :	-
Rendement théorique	10g / m ²
COV	<420g / L

SYSTÈMES D'APPLICATION

TAMPONNAGE ET FROTTAGE CIRCULAIRE AVEC ÉPONGE POLYURÉTHANE HYDROPHILE

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le fond recommandé est notre vernis céramique ST8900X permettre un durcissement de 48h pour de meilleurs résultats

la couleur du fond doit être Blanc ou Noir selon la référence de patine.

OS01 : Blanc	OS30 : Noir	OS68 : Noir
OS09 : Noir	OS60 : Noir	OS100 : Noir

Le fond doit être brillant, non poncé, sain, dépoussiéré, dégraissé, et sec.

Avec l'utilisation de vernis de carrosserie classique en tant que fond dur et brillant, il est recommandé d'attendre plusieurs jours de séchage, afin d'éviter les réaction de fonte du vernis lors de l'application de la patine.

MODE D'EMPLOI

Prélever une petite quantité de pate avec la pointe de l'éponge puis frotter en appuyant sur le fond brillant, avec un mouvement circulaire rapide pour répartir la patine de manière homogène.

Appliquer du produit jusqu'à la couverture du fond.

Procéder par zone de 10 x 10 cm ou 20 x 20 cm selon la taille de l'éponge

Recouvrir dans les 30 minutes avec un vernis de carrosserie

SECHAGE

A température de 20°C :

- au toucher : 2 min,
- apparent complet : 15 min

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

20g / 50g / 100g

Bien refermer après usage.
Ne pas laisser le produit s'évaporer.