

**STARDUSTCOLORS SAS**

✉ ZA Tesan Plan Sud  
30126 St Laurent des Arbres  
☎ +33 466 506 166  
E-mail: info@stardustcolors.com

**Série : ADDITIFS  
PATE FLUORESCENTES  
SOLVENTÉES**

Référence : TCF-B

**FICHE TECHNIQUE**

Version : 15/02/2023

**TYPE DE PRODUIT ET APPLICATIONS**

Les pates pigmentaires fluorescentes concentrées permettent la préparation des peintures et vernis fluorescents facilement et rapidement. Elles sont compatibles avec tous les liants et vernis à base de solvants. Elles sont fabriquées à base de pigments micronisés offrant une haute intensité de couleur.

**CHAMP D'APPLICATION**

Pour la carrosserie, la décoration et l'industrie. Résistance à la température 200°C.  
Pigments sensibles à la lumière solaire. Éviter l'exposition prolongée au soleil.

**COMPOSANTS ET MÉLANGE**

Ajouter 14 à 20 % en poids total dans les résines, liants et vernis à haut taux de solides.  
Disperser , puis filtrer avant usage.

**CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUE ET CHIMIQUES**

Aspect	Couleurs vives
Densité du produit	1,02 Grs/cm <sup>3</sup> ± 0,05
Taux de solides calculés en poids:	51 % ± 2
Mélange Pot-Life :	Illimité
Rendement théorique	100g = 3/3,5m <sup>2</sup>
COV	+420g / L

**SYSTÈMES D'APPLICATION**

Convient pour tous les types de peintures, pour l'application au pistolet, aérographe, airless, rouleau et brosse.

**STOCKAGE ET CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES**

250g / 1 kg / 4 kg L

Temps maximum de stockage : 6 MOIS DANS UN BIDON BIEN FERMÉ