



STARDUSTCOLORS SAS

✉ ZA Tesan Plan Sud
30126 St Laurent des Arbres
☎ +33 466 506 166
E-mail: info@stardustcolors.com

**Série : EFFETS SPÉCIAUX
MÉTALLISÉES**

Référence : BC70 GOLD PREMIUM

FICHE TECHNIQUE

Version : 15/02/2023

TYPE DE PRODUIT ET APPLICATIONS

Peinture métallisées à base de micro pigments d'aluminium colorés.

Peinture bi-couche à vernir, formule solvantée.

Effet spécial Or intense et finition ultra fine

CHAMP D'APPLICATION

Pour la personnalisation et décoration des carrosseries, motos, casques, jetskis, la décoration des vitrines et meuble, flaconnage, architecture, et toutes surfaces convenablement préparées et/ou apprêtées Résistance à la température 200°C.

Peintures totalement résistante aux UV

Peinture à effet spécial, conforme à la Directive 2004/42/CE annexe II B (Teneurs maximales en COV pour les produits de retouche de véhicules et notamment les finitions spéciales de tous types avec un teneur maximale en COV de 840g / Litre)

COMPOSANTS ET MÉLANGE

Peinture prête à l'emploi.
bien remuer avant usage

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUE ET CHIMIQUES

Aspect	Doré
Densité du produit	0,9 Grs/cm3 ± 0,05
Taux de solides calculés en poids:	30% ± 5
Mélange Pot-Life :	Illimité
Rendement théorique / L	4 m ²
COV	>420g / L

SYSTÈMES D'APPLICATION

Pistolet 0,8 – 1,4 mm
et aérographe 0,3 – 0,5 mm

PRÉPARATION DU SUPPORT

Application sur un fond (peinture bi couche solvantée ou apprêt) poncé au P800/1000

Fond noir recommandé. Possibilité d'appliquer sur fond gris.

Le fond doit être préparé selon les règles de l'art (sain, sec, poncé, dégraissé, et dépoussiéré)

MODE D'EMPLOI

Appliquer quelques couches fines jusqu'au couvrant.

Éviter les couches épaisses.

Respecter un intervalle de temps suffisant entre les couches, selon la température ambiante et la finesse des couches.

A 20°C : 2-5 minutes

Épaisseur recommandée : 75µm humide / 25µm sec

Recouvrir dans les 20-30 minutes maximum à 20°C, avec un vernis de carrosserie.

SECHAGE

A température de 20°C :

- au toucher : 5 min
- recouvrable : 30 min
- apparent complet : 45 min

Ponçage possible avec une éponge abrasive grise après 30 min

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

500ml / 1 L / 5L / 20 L

Temps maximum de stockage : 6 MOIS DANS UN BIDON BIEN FERMÉ