



**STARDUSTCOLORS SAS**

✉ ZA Tesan Plan Sud  
30126 St Laurent des Arbres  
☎ +33 466 506 166  
E-mail: info@stardustcolors.com

**Série : EFFETS SPÉCIAUX  
MÉTALLISÉES**

Référence : BC METAL

## FICHE TECHNIQUE

Version : 15/02/2023

### TYPE DE PRODUIT ET APPLICATIONS

Peinture métallisées à base de pigments d'aluminium ou de nacres métallisées.

Peinture bi-couche à vernir, formule solvantée.

Effet spécial métallisé.

### CHAMP D'APPLICATION

Pour la personnalisation et décoration des carrosseries, motos, casques, jetskis, des vitrines et meuble, pour le flaconnage, l'architecture, et toutes surfaces convenablement préparées et/ou apprêtées Résistance à la température 200°C.

Peintures totalement résistante aux UV

Peinture à effet spécial, conforme à la Directive 2004/42/CE annexe II B (Teneurs maximales en COV pour les produits de retouche de véhicules et notamment les finitions spéciales de tous types avec un teneur maximale en COV de 840g / Litre)

### COMPOSANTS ET MÉLANGE

Peinture prête à l'emploi.

Bien remuer avant usage

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUE ET CHIMIQUES

Aspect

Métallisé

Densité du produit

0,95 Grs/cm3 ± 0,05

Taux de solides calculés en poids:

40% ± 5

Mélange Pot-Life :

Illimité

Rendement théorique / L

4-5 m<sup>2</sup>

COV

>420g / L

### SYSTÈMES D'APPLICATION

Pistolet 0,8 – 1,4 mm  
et aérographe 0,3 – 0,5 mm

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Application sur un fond noir ou blanc selon la teinte\*

le fond peut être une peinture base mate 1C ou un apprêt poncé au P500.

Le fond doit être préparé selon les règles de l'art (sain, sec, poncé, dégraissé, et dépoussiéré)

## MODE D'EMPLOI

Appliquer quelques couches fines jusqu'au couvrant.

Éviter les couches épaisses.

Respecter un intervalle de temps suffisant entre les couches, selon la température ambiante et la finesse des couches.

Peindre entre 15 et 25°C : intervalles 1-5 minutes

Épaisseur recommandée : 100µm humide / 35µm sec

Recouvrir dans les 20-30 minutes maximum à 20°C, avec le vernis.

## SECHAGE

A température de 20°C :

- au toucher : 5 min
- recouvrable : durant 30 min
- Prêt à poncer\* : 45 min

Pour le ponçage, toujours utiliser une éponge abrasive fine.

## STOCKAGE ET CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

Formats prêts à l'emploi : 125 / 250 / 500 / 1000 ml

Formats pur avec diluant à part : kits 2L / 10 L

Temps maximum de stockage : 24 MOIS DANS UN BIDON BIEN FERMÉ