



COMPARATIF : TEST DE DURETÉ VERNIS CARROSSERIE

Test de Dureté PERSOZ
UN EN ISO1522*
Séchage

Tous vernis UHS
automobiles de
grandes marques

Vernis CERASTAR
céramique
ST8900X

24h

240

430

48h

270

440

*Norme internationale ISO 1522 méthode pour effectuer un essai d'amortissement du pendule sur un revêtement de peinture, de vernis ou d'un autre produit

► Vernis Céramique CERASTAR